

NORSKYN – Fiche Technique

AUTHENTIQUE PEINTURE DITE « NORDIQUE », « SCANDINAVE », « À L'OCRE » OU « À LA FARINE »
BÂTIMENT — EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR

NORSKYN est une peinture authentique, dite « nordique », « scandinave », « à l'ocre », ou « à la farine » fabriquée et cuite de manière traditionnelle dans notre atelier d'Angers, composée de matières premières 100% naturelles. Très couvrante, elle est facile à appliquer, donne un rendu mat et une excellente tenue dans le temps. Elle laisse respirer et préserve le support.

Destination

Intérieur/Extérieur. Les surfaces en bois rabotées ou brutes de sciage, non peintes, ni huilées. Cette peinture ne convient pas pour les surfaces très lisses ou déjà peintes.

Composition

Composé de matières premières écologiques et renouvelables, NORSKYN ne contient aucun solvant ou co-solvant. Exempt de siccatif, le séchage naturel assure une bonne absorption par le support et une bonne adhérence. Cette peinture reprend la recette traditionnelle du XVI^e siècle, à base d'huile de lin, de farine, de terres et d'ocres.

Caractéristiques

- Prêt à l'emploi - aspect mat.
- Densité d'environ 1,4 kg par litre (variable selon les teintes).
- Rendement de 4 à 7 m² selon les surfaces brutes ou rabotées.
- Temps de séchage à 20°C : 6 heures. 1ère couche recouvrable à partir de 12 heures selon les conditions.
- Séchage à cœur en 10 jours environ.
- Nettoyage des outils : eau tiède et savon noir. Rincer à l'eau claire.
- Existe en 1, 5 et 10 litres.

Matériel d'application

Types de brosses

Brosse ou pinceau en fibres naturelles (soie de porc), pistolet professionnel (buse de 0,4mm). Les brosses les plus adaptées sont les brosses en fibres naturelles de soie de porc car elles retiennent bien le produit. Les fibres sont souples, ne creusent pas le film de la peinture. Cela permet aussi de travailler en tirant bien ce film, d'où un séchage optimisé.

Nettoyage des brosses

Avec du savon de Marseille ou du savon noir et de l'eau tiède pour ne pas figer l'huile.

Préparation des surfaces

NORSKYN s'applique sur des surfaces neuves. Bien dépoussiérer les surfaces avant de poser la première couche. Veiller à ce que le bois soit vierge de tout résidu issu de la pétrochimie, du type colle, vernis, acrylique, glycéro... qui empêcheraient l'imprégnation de Norskyn dans le bois.

Application

- **Bien malaxer la peinture avant et pendant l'application.**
- **Norskyn s'applique en 2 couches sur bois brut, type bois de sciage ou bois raboté : Norskyn est prête à l'emploi. En cas d'inconfort de pose, il est conseillé de diluer avec 10% d'anti-mousse. La peinture ne contenant pas de siccatif, il est nécessaire de bien laisser sécher à cœur durant 10 jours après la 2ème couche. Le séchage se fait par oxydation à l'air.**
- **Appliquer par temps sec mais nuageux. Ne pas peindre en plein soleil ni sous la pluie. Un taux d'humidité du bois de 15% au maximum et un taux d'humidité de l'air en dessous de 80%. La température relative doit être comprise entre 10 et 25°C.**

Mise à la teinte

Uniquement des Ogres et des Terres, car certains oxydes peuvent avoir tendance à fariner. Attention, certaines teintes ne sont pas réalisables du fait de la nature de la peinture. Nos pigments sont préparés à l'huile de lin afin d'assurer une parfaite miscibilité entre le pigment et la peinture et une excellente tenue dans le temps de la couleur.

Tenue dans le temps

Cette peinture a été testée par un laboratoire selon les normes NF EN 13722 et NF EN ISO 2409. Les résultats mettent en avant une très bonne tenue de la teinte et de la peinture dans le temps (absence d'écaillement et de fissure de film).

Stockage et précautions

Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la portée des enfants. Les seaux vides sont à amener en lieu de retraitement pour métaux. Les déchets liquides doivent être apportés en point de collecte. Code UE 08 01 11 (S), code OFDS 1620 (CH).

Classement au feu

Ininflammable.

Les chiffons de nettoyage peuvent se consumer isolément. Les chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre. En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre fournisseur avant le début de vos travaux.

COV conforme à la directive CE 2010. Catégorie A/d : 130 g/l. Contient au maximum : 0g/l.

Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont données à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et de la conformité des produits.

Atelier : COMTESS - 106 Avenue Pasteur, 49100 Angers — 01/2026